نفتاب

NAFCO - MD

نفکـــو ام دی

Medium Density Cement based Mortar
Fire resistive material
Tested and Approved in Road, Housing and Urban Development Research Center

ملات پایه سیمانی آتشپاد با وزن مخصوص متوسط
تست و تایید شده در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

Application Instruction

Mix in a ribbon type mixer, mix and spray the mortar with air at the nozzle Best to spray in a temperature of between 4 to 45 °c .

subtract should also have similar temperature and keep this temperature for at least 24hours.

Totally clean the area that should be sprayed.

Mix 25kg bags of mortar with about 31-37 liters of potable water, between 10-35°c for about 3 minutes.

Use a nozzle size of around 13mm.

Spray the mixed mortar not later than 30 minutes after mix.

دستورالعمل اجرا

برای اختلاط و پاشش از ماشینهای مجهز به سیستم روتور، استاتور استفاده شود و در محل نازل ملات با هوا مخلوط و پاشش گردد.
پاشش ملات می بایست دردمای بین۴ تا۴۵ درجه سانتیگرادِ محیط و سطح سازه انجام پذیرد.
سطح زیر پاشش بایستی کاملاًعاری از آلودگی ، چربی ، پوسته های فلزیِ زنگ زده ، رنگهای پوسیده و سست باشد.
هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی ملات را با ۳۱ تا ۳۷ لیتر آبِ شرب و ولرم (۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگرد) به مدت ۳ دقیقه مخلوط نمائید.
برای پاشش از نازل با سایز ۱۳ میلیمتر استفاده شود.
ملات مخلوط شده حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از اختلاط قابلیت مصرف دارد.

Safetvy Precautions

Avoid spray on the skin, in the eyes and do not swallow.
In case of contact with skin, wash the area with water and soup.
In case of contact with eyes, wash eyes for 15 minutes with clean water, move eyes lids forward and wash beneath.
In case of breathing the fumes, go into open area and breathe deeply for several minutes .
In case of swallowing, avoid vomiting, drink few glass of water to dilute the stomach content.
If problem persist, get medical care.
Do not smoke and avoid eating and drinking in the work area

نکات ایمنی

۱)از بلع ، پاشش مواد به چشم و پوست بدن خودداری گردد.
۲) هنگام اجرای عملیات از عینک ،ماسک و دستکش استفاده نمائید.
۳) در صورت تماس با پوست بدن ، محل آلودگی را با آب و صابون شستشو دهید و در صورت بروز حساسیت ، به پزشک مراجعه کنید.
۴) در صورت آلودگیِ چشم ، چشم ها را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و پلک ها را به جلو کشیده تا زیر آنها نیز تمیز گردند. در صورت ادامه مشکل به پزشک مراجعه شود.
۵) در صورت تنفس غبار ، مدتی در هوای آزاد تنفس عمیق نمایید.
۶) در صورت بلع سعی به بازگرداندن مواد نکنید و تنها چند لیوان آب آشامیدنی بنوشید تا مواد رقیق گردند.
۷) در محل کار از خوردن ، نوشیدن و استعمال دخانیات پرهیز نمایید.

Main Office

No. 18 - 1St. Isar Alley – North Isar Ave. – Yadegar Highway
Tehran - IRAN

آدرس دفتر مرکزی

تهران– اتوبان یادگار امام– ایثارگران شمالی– ایثار یکم - پلاک ۱۸
واحد ۲ - شرکت نفتاب